

RIPARA PIETRA

STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE EXTRA FORTE PER PIETRA.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Stucco epossidico bicomponente per la riparazione permanente e il restauro di oggetti in pietra.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la riparazione di oggetti in pietra e calcestruzzo. Per moltissime riparazioni all'interno e all'esterno della casa come muri, mattoni, piastrelle, vasi in terracotta e decorazioni per il giardino. Riempie buchi e fessure. Applicabile in ambienti interni ed esterni. Consiglio: Può essere utilizzato anche come tassello modellabile per riempire i buchi creati dalle viti.

PROPRIETÀ

- Rapido
- Verniciabile
- Facilmente utilizzabile
- Non ritira
- Resistente agli agenti atmosferici
- Carteggiabile

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Utilizzare soltanto a una temperatura compresa tra +15°C e +25°C.

Protezione personale: È consigliabile lavorare indossando guanti protettivi. Dopo l'uso, lavare subito accuratamente le mani con acqua e sapone.

Trattamento preliminare delle superfici: La superficie da trattare deve essere ben carteggiata, quindi pulita e sgrassata.

Utensili: Utilizzare un coltello inumidito per tagliare la quantità desiderata dallo stick.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Tagliare la quantità necessaria con un coltello inumidito dallo stick e riapplicare la pellicola. Miscelare fino ad ottenere un colore omogeneo. Se la miscelazione risulta difficile, portare lo stick a temperatura ambiente. Applicare entro 3-4 minuti dopo la miscelazione e modellare. Tagliare con un coltello il prodotto in eccesso. Rimuovere le impronte digitali strofinando con acqua e un panno umido prima che inizi l'essiccazione.

Tempo di pelle: 3-4 minuti.

Macchie/Residui: Rimuovere le impronte digitali strofinando con acqua o con panno umido prima dell'inizio della polimerizzazione.

TEMPI DI ESSICAMENTO*

tempo di essiccamento: ca. L'indurimento è visibile dopo 10-20 minuti, a seconda della temperatura. Dopo circa 60 minuti è possibile carteggiare, sabbare, smerigliare e verniciare.

Resistenza finale: Resistenza massima dell'incollaggio dopo ca. 1 ora.

*Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Molto buona

Resistenza alle temperature: Da -20°C a +120°C.

Resistenza ai raggi UV: Buona

Resistenza alle sostanze chimiche: Buona

Possibilità di riverniciatura: Buona

Potere riempitivo: Molto buono

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: Resina epossidica

Colore: Grigio chiaro

Viscosità: ca. 0 mPa.s.

Residuo secco: ca. 100 %

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 18 mesi dalla data di produzione. La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura. Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.